

## Technisches Datenblatt

# EMINENT


superweiss, holzfrei, chlorfrei

Physikalische Werte	Referenz	Zielwert
Grammatur (g/m <sup>2</sup> )	NF EN ISO 536	80
Dicke (µm)	NF EN ISO 534	108
Volumen (cm <sup>3</sup> /g)	NF EN ISO 534	1.36
Glätte Bendtsen (ml/min)	ISO 8791-2	120
Absolute Feuchte (% H <sub>2</sub> O)	NF EN ISO 20287	4.6
Relative Feuchte (% in der Luft)	Sabre Messung	32
Formation (#)	Kajaani Bildung	95

Optische Werte	Referenz	Zielwert
Weisse (CIE)	NF ISO 11475	171
Weisse D65 (%)	ISO 2470-2	112
Opazität (%)	NF ISO 2471	94

### Labels und Zertifizierungen

- ISO 14001 / Umweltmanagementsystem
- ISO 9001 / Qualitätsmanagementsysteme
- ISO 9706 / Alterungsbeständigkeit
- NF EN 12281



Paul Morger AG | Rapperswilerstrasse 59 | 8630 Rüti ZH  
Tel. 055 251 20 20 | info@morger.ch | www.morger.ch

FISCHER  PAPIER

Fischer Papier AG Letzstrasse 24 9015 St.Gallen +41 71 314 60 70 office@fischerpapier.ch  
Fischer Papier AG Industrie Allmend 36 4629 Fulenbach +41 62 387 74 70